

### Opis

Ekstra hitri pollahek poliestrski kit, ki ga odlikuje odlično brušenje že po 8 minutah brez zapolnjevanje brusnega papirja. Brušenje je enostavno in hitro.




### Lastnosti izdelka

- brušenje že po 12 minutah od nanosa
- močan oprijem na različne podlage
- lahko nanašanje
- neporozna in gladka površina
- uporaben za zapolnjevanje večjih lukenj ali kot fini kit
- mehka brusilnost, začetna granulacija P150
- specifična teža 1,45 kg/L

### Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalen oprijem se doseže na dobro zmatiranih površinah. Pri nanašanju na aluminij in galvanizirano pločevino je potrebno matirati površino z matirno pasto in matirno krpo.

### Nanašanje

	<p><b>Mešalno razmerje</b></p> <table data-bbox="359 1276 1149 1366"> <tbody> <tr> <td>6110 B11 SFR Superfast</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6065 Trdilec za poliestrski kit</td> <td>3 utežnih % (ne manj in ne več!)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati trdilca! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze.</p>	6110 B11 SFR Superfast	100	6065 Trdilec za poliestrski kit	3 utežnih % (ne manj in ne več!)
6110 B11 SFR Superfast	100				
6065 Trdilec za poliestrski kit	3 utežnih % (ne manj in ne več!)				
	<p><b>Nanašanje</b></p> <table data-bbox="359 1556 829 1601"> <tbody> <tr> <td>Temperatura</td> <td>10 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura	10 °C		
Temperatura	10 °C				
	<p><b>Sušenje</b></p> <table data-bbox="359 1668 893 1758"> <tbody> <tr> <td>Suho za brušenje (20 °C)</td> <td>8 – 10 min</td> </tr> <tr> <td>Pripravljen za uporabo (20 °C)</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </tbody> </table>	Suho za brušenje (20 °C)	8 – 10 min	Pripravljen za uporabo (20 °C)	3 – 4 min
Suho za brušenje (20 °C)	8 – 10 min				
Pripravljen za uporabo (20 °C)	3 – 4 min				



### Brušenje

Suho brušenje P150 – 320

### Komplementarni izdelki

6065 Trdilec za poliestrski kit, 50 g

6065-0,07 Trdilec za poliestrski kit, 70 g

6065-CT-0,06 Trdilec za poliestrski kit (v kombinaciji z 1,65 L kartošo)

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
6110-1	Bela	1 L	6
6110-CT-1,65	Bela	1,65	4
6110-3	Bela	3 L	2

Trdilec je vključen v pakiranju.

### VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250)&lt;120

### Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.