

Opis

Zelo popularen visokokvalitetni HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje, visoka stopnja sijaja in dolgotrajna obstojnost sijaja.





Lastnosti izdelka

- zelo enostavno nanašanje, odlično razlivanje
- čas sušenja (60°C): 15-30 min
- odličen in dolgotrajen sijaj
- dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje
- trdilec: 9220, 9230, 9250 ali 9270 (vol: 2:1), brez redčila

Priprava podlage

Osnovni nanos mora biti popolnoma suh.

Nanašanje

	Mešalno razmerje 9050 Prozorni lak X5 9220/9230/9250/9270 2K Hardener	Volumsko 2 1	Utežno 1000 510
	Lakirne pištole /tlak nanašanja Zgornji lonček 1,2 – 1,4 mm 1,5 – 2,0 bar Spodnji lonček Po podatkih proizvajalca.		
	Nanašanje Število nanosov: 2 nanosa Odzračevanje (čas med nanosi): 5 – 10 min Debelina suhega filma: 50 – 60 mikronov		
	Sušenje pri 60°C 15 – 30 min IR 10 – 20 min pri 20°C 8 – 14 h Pripravljen za uporabo (20°C) 60 – 120 min		

Komplementarni izdelki

9220 (ultra hitri); 9230 (hitri); 9250 (standard); 9270 (počasni) 2K trdilec

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori ...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
9050-1	/	1 L	12
9050-5	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 577

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.

Tabela 1.1 – Mešalno razmerje po teži (2:1 s trdilci 92xx)

Zahtevan volumen laka (ml)	Teža laka	Teža Laka in Trdilca
100 ml	64	96
250 ml	159	240
330 ml	210	317
600 ml	319	480
750 ml	478	720
1000 ml	638	959